

## Serie BOURGOGNE - VOCI DI CAPITOLATO

1. Piastrelle di ceramica in gres porcellanato naturale, non smaltato (Gruppo Bla-UGL), compatte ed inassorbenti, esteticamente simili a pietre naturali, strutturate in superficie, idonee per ambienti pubblici, commerciali, di pregio, interni ed esterni, sottoposti ad alto traffico pedonale.
2. Realizzate mediante pressatura a secco di impasti pregiati, colorati, atomizzati, di opportune granulometrie, sottoposti a cottura industriale prolungata alla temperatura di almeno 1.200 °C.

3.

	ADOUCI	SABLÈ
Grado di stonizzazione ANSI A137.1	V2 Basso	V2 Basso
Riflesso	Brillante	Opalescente
Superficie	Morbida	Leggermente ruvida
Struttura	Planare	Sabbiata
Bordi	Rettificati	Rettificati
Lati	Uniformi	Uniformi
Spigoli	Vivi	Vivi

4. Conformi alle norme di settore europea EN 14411-G ed internazionale ISO 13006-G.
5. Prodotte in stabilimenti certificati con **Sistema di Gestione Qualità ISO 9001**.
6. Prodotte con la massima attenzione verso l'ambiente in stabilimenti certificati con Sistema di Gestione Ambientale **UNI EN ISO 14001 ed EMAS**.
7. Piastrelle con elevate caratteristiche tecniche idonee per le destinazioni d'uso sopra indicate:

Valori medi di produzione per le versioni disponibili

Caratteristica tecnica <b>Norma di riferimento</b>	ADOUCI	SABLÈ
Assorbimento d'acqua <b>ISO 10545-3</b>	≤ 0,1	≤ 0,1
Resistenza alla flessione <b>ISO 10545-4</b>	≥ 50 N/cm <sup>2</sup> ≥ 510 Kg/cm <sup>2</sup>	≥ 50 N/cm <sup>2</sup> ≥ 510 Kg/cm <sup>2</sup>
Sforzo di rottura (s) <b>ISO 10545-4</b>	Conforme	Conforme
Resistenza all'abrasione profonda <b>ISO 10545-6</b>	≤ 145 mm <sup>3</sup>	≤ 145 mm <sup>3</sup>
Resistenza al gelo <b>ISO 10545-12</b>	Ingelivo	Ingelivo
Resistenza all'attacco chimico <b>ISO 10545-13</b>	ULA - UHA	ULA - UHA
Resistenza alle macchie <b>ISO 10545-14</b>	CLASSE 5	CLASSE 5
Resistenza allo scivolamento <b>DIN 51130</b>	-	R11
<b>DIN 51097</b>	-	A+B
<b>BCRA TORTUS</b>	-	≥ 0,40
<b>ANSI A 137.1 - BOT3000 DCOF</b>	≥ 0,42	≥ 0,60
Classements NF UPEC	X	X